APP -נייר) מדיה אינדן
80-200g

金东纸业

金东纸业（江苏）股份有限公司
GOLD EAST PAPER (JIANGSU) CO., LTD.

中国 江苏省 镇江市 大港 兴港东路8号 邮编 212132
8 Xinggang Dong Rd., Dagang, Zhenjiang 212132, Jiangsu. PR China
Telephone : +86- 511- 88998888 Fax : +86- 511- 88997000 Web: www.goldeastpaper.com

Specifications

C2S Art Paper /Gloss(Nevia)

Oct., 2019 R Edition

Item	Unit	Test Method Reference	80 g/m²	85 g/m²	90 g/m²	95 g/m²	100 g/m²	105 g/m²	115 g/m²	120 g/m²	128 g/m²	130 g/m²	135 g/m²	140 g/m²	150 g/m²	157 g/m²	170 g/m²	180 g/m²	200 g/m²
Basis Weight	g/m²	ISO536	80±3	85±3	90±3	95±3	100±4	105±4	115±4	120±4	128±4	130±4	135±4	140±4	150±4	157±4	170±5	180±5	200±5
Thickness	μm	T 411	65±4	69±4	73±4	77±4	81±4	86±4	94±4	98±4	105±4	107±4	115±4	121±4	129±4	136±4	146±4	154±4	178±4
Brightness	%	ISO2470/1	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2	89±2
Opacity	%	ISO2471	89-92	90-93	91-94	92-95	93-96	93-96	95-98	95-98	96-99	96-99	96-99	96-99	96-99	97-100	97-100	97-100	98-100
Roughness	μm	ISO8791/4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4	≤1.4
Gloss	%	T480	70±5	70±5	70±5	70±5	70±5	70±5	70±5	70±5	70±5	70±5	70±5	70±5	70±5	70±5	70±5	70±5	70±5

GOLD EAST PAPER（JIANGSU）CO.,LTD.
Q.A.D.

金东纸业(江苏)股份有限公司 技术指标专用章
GOLDEAST PAPER(JIANGSU)CO.,LTD. SPECIAL STAMP FOR SPECIFICATIONS